

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| セメント・コンクリート・吹付転圧コンクリートを除く 覆工コントンクリート・吹付転圧コンクリートを除く セメント・コンクリートダム・ | (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く) | 材料 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 | なお、「アルカリ骨材反応抑制対策について」は次に掲げるURLに掲載されている。 http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/kyoutuu/H20sankou/24sankou.pdf | ○ |
| | | その他 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶乾密度:2.5以上 細骨材の吸水率:3.5%以下 粗骨材の吸水率:3.0%以下 (碎砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格については摘要を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | JIS A 5005 (碎砂及び碎石) JIS A 5011-1 (高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (フェロニッケルスラグ細骨材) JIS A 5011-3 (銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H) | | ○ |
| | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 JIS A 5005 | 40%以下、舗装コンクリートは35%以下 但し、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。 | | | ○ |
| | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 細骨材 碎砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) 碎砂(粘土、シルト等を含まない場合) 7.0%(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | | ○ |
| | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | | ○ |
| | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | | ○ |
| | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材:1.0%以下 粗骨材:0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | | ○ |
| | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材:10%以下 粗骨材:12%以下 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------------|-----|-----------|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合: JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量:2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量:1g/l以下 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齡7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | 上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用することを示す資料による確認を行う。 | ○ |
| | | | 回収水の場合: JIS A 5308附属書C | | 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齡7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ |
| 製造 (プラント) | その他 | 計量設備の計量精度 | | | 水:±1%以内 セメント:±1%以内 骨材:±3%以内 混和材:±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤:±3%以内 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 | レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|---|----------------|---|--|--|--|---|
| | | その他 (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く) | ミキサの練混ぜ性能試験 | パッチャミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合: コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度平均値からの差:7.5%以下 空気量平均値からの差:10%以下 スランプ平均値からの差:15%以下 公称容量の1/2の場合: コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | 小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験、または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。 (橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | ○ |
| | | | | | 連続ミキサの場合: 土木学会規準 JSCE-I 502 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度差:7.5%以下 空気量差:1%以下 スランプ差:3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | 小規模工種で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験、または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 |
| | | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による | 1回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |
| 施工 | 必須 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験、または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-CE502,503)または設計図書の規定により行う。 ・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。 (橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|-------------------------------|--|----------------------|--|--|--|-------------|
| | | スランプ試験 | JIS A 1101 | | スランプ5cm以上8cm未満:許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下:許容差±2.5cm スランプ2.5cm:許容値±1.0cm | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が $150m^3$ を超える場合には $150m^3$ ごとに1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 ただし、道路橋鉄筋コンクリート床版にレディミクストコンクリートを用いる場合は原則として全運搬車測定を行う。 ・道路床版の場合は、全運搬車試験を行なうが、スランプ試験結果が安定し良好な場合は、その後のスランプ試験の頻度については監督員と協議し低減することができる。 | 小規模工種※で1工種当たりの総使用量が $15m^3$ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | |
| | | | | | | | | |
| | | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | | 1回の試験結果は指定した呼び強度の値の85%以上であること。3回の試験結果の平均値は指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験の平均値) | ・荷卸し時 1回/日または構造物の種類と規模に応じて、別表-1に従い打設場所でテストピースを採取する。 ・早強セメントを使用する場合は、必要に応じて1回につき3本($\sigma 3$)を採取する。 | 小規模工種※で1工種当たりの総使用量が $15m^3$ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 | |
| | | | | | | | | |
| | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | | ±1.5%(許容差) | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が $150m^3$ を超える場合には $150m^3$ ごとに1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | 小規模工種で1工種当たりの総使用量が $15m^3$ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | |
| | | | | | | | | |
| | | コンクリートの曲げ強度試験(コンクリート舗装の場合、必須) | JIS A 1106 | | 1回(供試体3本の平均値)の試験結果は指定した呼び強度の値の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は指定した呼び強度以上であること。 | コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1につき2回(午前・午後)の割りで行なう。なおテストピースは打設場所で採取し、1回につき原則として3個とする。 | 小規模工種で1工種当たりの総使用量が $15m^3$ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 コンクリート舗装の場合には、曲げ強度試験を適用する。 | |
| | | コアによる強度試験 コンクリートの洗い分析試験 | JIS A 1107 JIS A 1112 | 設計図書による。 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行なう。 | 品質に異常が認められた場合に行なう。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------|-----------|------------------|--|--------|--|--|----|-------------|
| 施工後試験 | 必須 | ひび割れ調査 | スケールによる測定 | 0.2mm | 本数、総延長、最大ひびわれ幅等 | 高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象(ただし、いざれの工種についてもプレキャスト製品およびプレストレスコンクリートは対象としない)とし、構造物軸体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とする。 フーチング・底版等で竣工時に地中、水中にある部位については竣工前に調査する。 | | |
| | | テストハンマーによる強度推定調査 | JSCE-G 504 | 設計基準強度 | 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類、トンネルについては目地間(ただし100mを超えるトンネルでは、100mを超えた箇所は30m程度に1箇所)で行う。その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3ヵ所の調査を実施。また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5ヵ所実施。材齢28~91日の間に試験を行う。 | 高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工、トンネル及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象。(ただし、いざれの工種についてもプレキャスト製品及びプレストレスコンクリートは対象としない。)また、再調査の平均強度で、所定の強度が得られない場合、もしくは1ヵ所の強度が設計基準強度の85%を下回った場合は、コアによる強度試験を行う。工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は監督員と協議するものとする。 | | |
| | その他 注1 | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計基準強度 | 所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。 | コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分検討を行う。圧縮強度試験の平均強度で所定の強度が得られない場合、もしくは1ヵ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、監督員と協議するものとする。 | | |
| | | 配筋状態及びかぶり | 「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」による。 | 同左 | 同左 | 対象構造物としては、橋梁上部・下部工及び重要構造物である内空断面積25m ² 以上のボックスカルバート(工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外)とする。施工条件により左記の要領(案)によりがたい場合は監督員と協議の上、適用範囲を変更してもよい。 | ○ | |
| | | 強度測定 | 「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」による。 | 同左 | 同左 | 対象構造物としては、橋長30m以上の橋梁上部・下部工(工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外)とする。 | ○ | |

注1：配筋状態及びかぶり、強度測定については各要領を確認すること(必要な経費は別途計上)

：強度測定については、「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」(解説)についても確認すること

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|------|-------|------|------|---|---|---|---|-------------|
| ガス圧接 | 施工前試験 | 必須 | 外観検査 | ・目視 圧接面の研磨状況 たれ下がり 焼き割れ 折れ曲がり 等 ・ノギス等による計測(詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみ長さ 圧接部のずれ 折れ曲がり 等 | 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1/5以下。 ②ふくらみは鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径の1/4以下 ⑤折れ曲がりの角度が2° 以下。 ⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き割れがない ⑦その他有害と認められる欠陥があつてはならない。 熱間押抜法の場合 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上 ③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があつてはならない。 ④その他有害と認められる欠陥があつてはならない。 | 鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場合は各5本のモデル供試体を作成し実施する。 | ・モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件・同一材料で行う。 (1)直径19mm以上の鉄筋またはSD490以外の鉄筋を圧接する場合 ・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場合、材料、施工条件などを特に確認する必要がある場合には、施工前試験を行う。 ・特に確認する必要がある場合は、施工実績の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合などである。 ・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確認するため、施工前試験を行わなければならない。 (2)直径19mm未満の鉄筋またはSD490の鉄筋を圧接する場合 SD490を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前試験を行わなければならない。 | |
| | 施工後試験 | 必須 | 外観検査 | ・目視 圧接面の研磨状況 たれさがり 焼き割れ 折れ曲がり 等 ・ノギス等による計測(詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみ長さ 圧接部のずれ 折れ曲がり 等 | 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1/5以下。 ②ふくらみは鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径の1/4以下 ⑤折れ曲がりの角度が2° 以下。 ⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き割れがない ⑦その他有害と認められる欠陥があつてはならない。 | ・目視は全数実施する。 ・特に必要と認められたものに対してのみ詳細外観検査を行う。 | 熱間押抜法以外の場合 ・規格値を外れた場合は以下による。いずれの場合も監督員の承諾を得るものとし、処置後は外観検査及び超音波探傷検査を行う。 ・①は、圧接部を切り取って再圧接する。 ・②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみに修正する。 ・④は、圧接部を切り取って再圧接する。 ・⑤は、再加熱して修正する。 ・⑥は、圧接部を切り取って再圧接する。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-----------|----|------|--|------------------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | 熱間押抜法の場合 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上 ③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があつてはならない。 ④その他有害と認められる欠陥があつてはならない。 | | 熱間押抜法の場合 ・規格値を外れた場合は下記による。いずれの場合も監督員の承諾を得る。 ・①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを行つて修正し、修正後外観検査を行う。 ・④は、再加熱して修正し、修正後外観検査を行う。ただし、現場条件により溶接機械の設置が出来ない場合には、添筋で補強する。(コンクリートの充填性が低下しない場合に限る。) | |
| | | | | | 超音波探傷検査 JIS Z 3062 ・各検査ロットごとに30箇所のランダムサンプリングを行い、超音波探傷検査を行つた結果、不合格箇所数が1箇所以下の時はロットを合格とし、2箇所以上のときはロットを不合格とする。 ただし、合否判定レベルは基準レベルより-24db感度を高めたレベルとする。 | 超音波探傷検査は抜取検査を原則とする。 抜取検査の場合は、各ロットの30箇所とし、1ロットの大きさは200箇所程度を標準とする。 ただし、1作業班が1日に施工した箇所を1ロットとし、自動と手動は別ロットとする。 | 規格値を外れた場合は、以下による。 ・不合格ロットの全数について超音波探傷検査を実施し、その結果不合格となった箇所は、監督員の承認を得て、補強筋(ラップ長の2倍以上)を添えるか、圧接部を切り取つて再圧接する。 ・圧接部を切り取つて再圧接によって修正する場合には、修正後外観検査および超音波探傷検査を行う。 | |
| 3 既設杭工 | 材料 | 必須 | 外観検査(鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭) | 目視 | 目視により使用上有害な欠陥(鋼管杭は変形など、コンクリート杭はひび割れや損傷など)がないこと。 | 設計図書による。 | | ○ |
| | 施工 | 必須 | 外観検査(鋼管杭) JIS A 5525 【円周溶接部の目違い】 外径700mm未満:許容値2mm以下 外径700mm以上1016mm以下:許容値3mm以下 外径1016mmを超え2000mm以下:許容値4mm以下 | わかれ及び有害な欠陥がないこと。 | 原則として全溶接箇所で行う。 但し、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は、監督員との協議により現場状況に応じた数量とすることができる。 なお、全溶接箇所の10%以上は、JIS Z 2343-1,2,3,4,5,6 により定められた認定技術者が行うものとする。 試験箇所は杭の全周とする。 | ・外径700mm未満:上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を $2\text{mm} \times \pi$ 以下とする。 ・外径700mm以上1016mm以下:上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を $3\text{mm} \times \pi$ 以下とする。 ・外径1016mmを超え2000mm以下:上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を $4\text{mm} \times \pi$ 以下とする。 | | |
| | | | 鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭の現場溶接 浸透探傷試験(溶剤除去性染色浸透探傷試験) | JIS Z 2343-1,2,3,4,5,6 | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|------------------|----|------|------------------------------------|--|---|--|---|-------------|
| 4 下層路盤 (注) | | | 鋼管杭・H鋼杭の現場溶接放射線透過試験 | JIS Z 3104 | JIS Z 3104の1類から3類であること | 原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とする。 (20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20箇所から任意の1箇所を試験することである。) | | |
| | | | その他 | JIS Z 3060 | JIS Z 3060の1類から3類であること | 原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から探傷し、その探傷長は30cm/1方向とする。 (20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20箇所から任意の1箇所を試験することである。) | 中堀工法等で、放射線透過試験が不可能な場合は、放射線透過試験に替えて超音波探傷試験とすることができる。 | |
| | | | 鋼管杭・コンクリート杭(根固め) 水セメント比試験 | 比重の測定による 水セメント比の推定 | 設計図書による。 又、設計図書に記載されていない場合は60%～70%(中堀り杭工法)、60%(プレボーリング杭工法及び鋼管ソイルセメント杭工法)とする。 | 試料の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とする。 | | |
| | | | 鋼管杭・コンクリート杭(根固め) セメントミルクの圧縮強度試験 | セメントミルク工法 に用いる根固め液 及びくい周固定液 の圧縮強度試験 JIS A 1108 | 設計図書による。 | 供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とすることが多い。 尚、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法に従って作成したφ5×10cmの円柱供試体によって求めるものとする。 | 参考値:20N/mm ² | |
| | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-5 | 粒状路盤:修正CBR20%以上(クラッシャーラン鉄鋼スラグは修正CBR30%以上) アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャーランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が40cmより小さい場合は30%以上とする。 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数P.I.:6以下 | 施工前、材料変更時 | 鉄鋼スラグには適用しない。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-16 | 1.5%以下 | 施工前、材料変更時 | CS:クラッシャーラン鉄鋼スラグに適用する。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--|-----|------|---------------|--|---|--|--|-------------|
| 5 上層路盤(注) | | その他 | 道路用スラグの呈色判定試験 | JIS A 5015 | 呈色なし | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 再生クラッシャーランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すり減り量が50%以下 | 施工前、材料変更時 | 再生クラッシャーランに適用する。 | ○ |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧[4]-185 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる | 最大乾燥密度の93%以上 X10 95%以上 X6 96%以上 X3 97%以上 ただし、歩道の基準密度については設計図書による。 | 定期的又は随時(1,000m ² につき1個)および異常が認められたとき。 | 締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足しなければならない。また、10個の測定値が得た場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足していないければならないが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 | |
| | | | ブルーフローリング | 舗装調査・試験法便覧[4]-210 | | 随時 | ・モニタリングのための試験である。 ・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | |
| | その他 | | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 1,000m ² につき2回の割で行う。 | ・モニタリングのための試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | | 異常が認められたとき。 | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数P.I.:6以下 | 異常が認められたとき。 | | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 異常が認められたとき。 | ・モニタリングのための試験である。 | |
| 注:道路維持作業で単価契約に係るものは省略することができる。 :再生材使用の場合は「プラント再生技術指針」によること。 | | | | | | | | |
| | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-5 | 修正CBR 80%以上 アスファルトコンクリート再生骨材含む場合90%以上 40℃で行った場合80%以上 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-5 | 修正CBR 80以上 | 施工前、材料変更時 | ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 | ○ |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数P.I.:4以下 | 施工前、材料変更時 | ・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの呈色判定試験 | JIS A 5015 舗装調査・試験法便覧[4]-10 | 呈色なし | 施工前、材料変更時 | ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|-----|------|--------------------|---|---|--|--|-------------|
| | | | 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-16 | 1.5%以下 | 施工前、材料変更時 | ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-12 | 1.2MPa以上(14日) | 施工前、材料変更時 | ・HMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの単位容積質量試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-106 | 1.50kg/L以上 | 施工前、材料変更時 | ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 | ○ |
| | | その他 | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 50%以下 | 施工前、材料変更時 | ・粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材を使用した再生粒度調整に適用する。 | ○ |
| | 施工 | 必須 | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 20%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧[4]185 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる | 最大乾燥密度の93%以上 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 | 定期的又は隨時(1,000m ² につき1個)および異常が認められたとき。 | ・締固め度及び粒度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足しなければならない。また、10個の測定値が得た場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足していなければならないが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 | |
| | | | 粒度(2.36mmフリイ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 2.36mmふるい:±15%以内 | 定期的又は隨時(1回~2回/日) | | |
| | その他 | | 粒度(75 μ mフリイ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 75 μ mふるい:±6%以内 | 異常が認められたとき | | |
| | | | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 1,000m ² につき2回の割で行う。 | セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数P.I.:4以下 | 観察により異常が認められたとき。 | | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 観察により異常が認められたとき。 | | |

注:道路維持作業で単価契約に係るものは省略することができる。

:再生材使用の場合は「プラント再生技術指針」によること。

| 6 アスファルト安定処理路盤 | | | アスファルト舗装に準じる | | | | | |
|----------------|----|----|--------------|------------------|--|-----------|-----------------|---|
| 7 定処理メメント路盤ト安 | 材料 | 必須 | 一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-38 | 下層路盤:一軸圧縮強さ[7日間]0.98MPa _a 上層路盤:一軸圧縮強さ[7日間]2.9Mpa(アスファルト舗装)、2.0MPa(セメントコンクリート舗装)。 | 施工前、材料変更時 | ・安定処理材に適用する。 | |
| | | | 骨材の修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-5 | 下層路盤:10%以上 上層路盤:20%以上 | 施工前、材料変更時 | ・アスファルト舗装に適用する。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------|----|------|---------------|---------------------------------------|---|---|--|-------------|
| 8 アスファルト舗装 | 施工 | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 舗装調査・試験法便覧[4]-103 | 下層路盤 塑性指数P.I.:9以下 上層路盤 塑性指数P.I.:9以下 | 施工前、材料変更時 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 必須 | 粒度(2.36mmフル) | JIS A 1102 | 2.36mmふるい:±15%以内 | 定期的又は隨時(1回~2回／日) | | |
| | | | 粒度(75 μ mフルイ) | JIS A 1102 | 75 μ mふるい:±6%以内 | 異常が認められたとき | | |
| | | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧[4]-185 砂置換法(JIS A 1214) | 最大乾燥密度の93%以上。 X_{10} 95%以上 X_6 95.5%以上 X_3 96.5%以上 ただし、歩道の基準密度については設計図書による。 | 定期的又は隨時(1,000m ² につき1個)および異常が認められたとき | ・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足しなければならない。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足していなければならないが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 | |
| | | その他 | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 観察により異常が認められたとき。 | | |
| | | | セメント量試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-213,[4]-218 | ±1.2%以内 | 異常が認められたとき(1~2回／日) | | |
| | 材料 | 必須 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 表層・基層 表乾密度:2.45g/cm ³ 以上 吸水率 :3.0%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 粘土、粘土塊量:0.25%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 粗骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-45 | 細長、あるいは偏平な石片:10%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | フィラーの粒度試験 | JIS A 5008 | 便覧 表3.3.17による | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | フィラーの水分試験 | JIS A 5008 | 1%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | その他 | フィラーの塑性指数試験 | JIS A 1205 | 4以下 | 施工前、材料変更時 | ・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ |
| | | | フィラーのフロー試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-65 | 50%以下 | 施工前、材料変更時 | ・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ |
| | | | フィラーの水浸膨張試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-59 | 3%以下 | 施工前、材料変更時 | ・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ |
| | | | フィラーの剥離抵抗性試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-61 | 1/4以下 | 施工前、材料変更時 | ・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ |
| | | | 製鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-77 | 水浸膨張比:2.0%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|------|--------------------|-------------------|---|-----------|----|-------------|
| | | | 製鋼スラグの密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | SS 表乾比重:2.45g/cm ³ 以上 吸水率 :3.0%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | すり減り量 碎石:30%以下 CSS :50%以下 SS :30%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 損失量:12%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 軟石量:5%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 針入度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 ・セミプローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 軟化点試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 伸度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | トルエン可溶分試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・セミプローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 引火点試験 | JIS K 2265 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 ・セミプローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 薄膜加熱試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 ・セミプローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 蒸発後の針入度比試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 密度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 ・セミプローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 高温動粘度試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-180 | 舗装施工便覧参照 ・セミプローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 60℃粘度試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-192 | 舗装施工便覧参照 ・セミプローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|------|---------|--------------------------|-------------------|--|---|---|----|-------------|
| プラント | 必須 | タフネス・テナシティ試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-244 | 舗装施工便覧参照 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 | 施工前、材料変更時 | 注1 | | ○ |
| | | 粒度(2.36mmフライ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 2.36mmふるい:±12%以内基準粒度 | ・抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められたとき。 ・印字記録の場合:全数 | 注1 | | ○ |
| | | 粒度($75\mu\text{m}$ フライ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | $75\mu\text{m}$ ふるい:±5%以内基準粒度 | ・抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められたとき。 ・印字記録の場合:全数 | 注1 | | ○ |
| | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-238 | アスファルト量 ±0.9%以内 | ・抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められたとき。 ・印字記録の場合:全数 | 注1 | | ○ |
| | その他 | 温度測定(アスファルト・骨材・混合物) | 温度計による。 | 配合設計で決定した混合温度。 | 随時 | 注1 | | ○ |
| | | 水浸ホイルトラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-57 | 設計図書による | 設計図書による | アスファルト混合物の耐剥離性の確認 | | |
| | | ホイルトラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-39 | | | | | |
| 舗設現場 | 必須 | ラベリング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-17 | | | | | |
| | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧[3]-91 | 基準密度の94%以上。 X10 96%以上 X6 96%以上 X3 96.5%以上 ただし、歩道の基準密度については、設計図書による。設計図書に明記なき場合、基準密度の90%以上。 | 定期的又は隨時(右記摘要による)および異常が認められたとき、コアを採取して測定。 ※検査コアの密度測定は公的機関で測定し、管理コアの密度測定は公的機関又はプラント試験室で行うものとする。 尚、公的機関で密度測定した場合は、完成検査時の品質検査は省略できるものとする。 | ・橋面舗装はコア採取しないでAs合材量(プラント出荷数量)と舗設面積及び厚さでの密度管理、または転圧回数による管理を行う。 ・道路維持作業で単価契約に係るものは省略することができる。 (コア採取頻度) 150m ² 未満 コアの抜き取りはしない 150~300m ² N=1 個 300~2000m ² N=3 個 2000m ² 以上 N=3 個+1000m ² につき1個 | | |
| | | 温度測定(初転圧前) | 温度計による。 | 110°C以上 | 随時 | 測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回)。 | | |
| | その他 | 外観検査(混合物) | 目視 | | 随時 | | | |
| | すべり抵抗試験 | 舗装調査・試験法便覧[1]-84 | 設計図書による | 舗設車線毎200m毎に1回 | | | | |

注1:事前審査認定品は、認定書の提出による。認定品以外の場合は、材料の成績表は配合設計に添付する。

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------|-----|------------------|--|--|--|---|---|-------------|
| 9 転圧コンクリート | 材料 | 必須 | コンシスティンシーVC試験 | 転圧コンクリート舗装技術指針(案) ※いずれか1方法 | 舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 修正VC値:50秒 | 当初 | | |
| | | | マーシャル突き固め試験 | | 舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 締固め率:96% | 当初 | | |
| | | | ランマー突き固め試験 | | 舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 締固め率:97% | 当初 | | |
| | | 含水比試験 | JIS A 1203 | | 設計図書による。 | 当初 | 含水比は、品質管理試験としてコンシスティンシー試験がやむえずおこなえない場合に適用する。なお測定方法は試験の迅速性から付録7に示した直火法によるのが望ましい。 | |
| | | コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | | 設計図書による。 | 2回／日(午前・午後)で、3本1組／回。 | | |
| | その他 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 舗装施工便覧 細骨材表-3.3.20 粗骨材表-3.3.22 | 細骨材300m ³ 、粗骨材500m ³ ごとに1回、あるいは1回／日。 | | | ○ |
| | | 骨材の単位容積質量試験 | JIS A 1104 | 設計図書による。 | 細骨材300m ³ 、粗骨材500m ³ ごとに1回、あるいは1回／日。 | | | ○ |
| | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 設計図書による。 | 工事開始前、材料の変更時 | | | ○ |
| | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 35%以下 積雪寒冷地25%以下 | 工事開始前、材料の変更時 | ホワイトベースに使用する場合:40%以下 | | ○ |
| | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 碎石 3.0%以下(ただし、粒形判定実績率が55%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 碎砂、スラグ細骨材 5.0%以下 それ以外(砂等) 3.0%以下 (ただし、碎砂で粘土、シルト等を含まない場合は5.0%以下) | 工事開始前、材料の変更時 | | | |
| | | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 軟石量:5%以下 | 工事開始前、材料の変更時 | 観察で問題なければ省略できる。 | | ○ |
| | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、材料の変更時 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | | ○ |
| | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | | ○ |
| | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材:1.0%以下 粗骨材:0.25%以下 | 工事開始前、材料の変更時 | 観察で問題なければ省略できる。 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----------|-----|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------|
| | | | 骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験 | JIS A 1141 | 0.5%以下 | 工事開始前、材料の変更時 | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材:10%以下 粗骨材:12%以下 | 工事開始前、材料の変更時 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道以外の水の場合: JIS A 5308附属書3C | 懸濁物質の量:2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量:1g/l以下 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝固時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | 上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用することを示す資料による確認を行う。 | ○ |
| | | | 回収水の場合: JIS A 5308附属書3C | | 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝固時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | その原水は上下水道及び上水道以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ |
| 製造(プラント) | その他 | 計量設備の計量精度 | | | 水:±1%以内 セメント:±1%以内 骨材:±3%以内 混和材:±2%以内(高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤:±3%以内 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 | ・レディーミックスコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|---------------|-------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------|
| | | | ミキサの練混ぜ性能試験 | パッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合: コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度平均値からの差:7.5%以下 空気量平均値からの差:10%以下 スランプ平均値からの差:15%以下 公称容量の1/2の場合: コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・総使用量が15m ³ 未満の場合は1回以上。また、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 | ○ |
| | | | | 連続ミキサの場合: 土木学会規準 JSCE-I 502 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度差:7.5%以下 空気量差:1%以下 スランプ差:3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・小規模工種で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上。また、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 | ○ |
| | | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による。 | 2回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による(但し、偏差0.3%以下) | 1回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |
| 施工 | 必須 | コンシスティンシーVC試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-290 ※いずれか1方法 | 修正VC値の±10秒 | 1日2回(午前・午後)以上、その他コンシスティンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 | | | |
| | | マーシャル突き固め試験 | | 目標値の±1.5% | 1日2回(午前・午後)以上、その他コンシスティンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 | | | |
| | | ランマー突き固め試験 | | 目標値の±1.5% | 1日2回(午前・午後)以上、その他コンシスティンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------------------|----|------|--------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------|
| 10 グースアスファルト舗装 | 材料 | 必須 | コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | <ul style="list-style-type: none"> ・試験回数が7回以上(1回は3個以上の供試体の平均値)の場合は、全部の試験値の平均値が所定の合格判断強度を上まわるものとする。 ・試験回数が7回未満となる場合は、①1回の試験結果は配合基準強度の85%以上 ②3回の試験結果の平均値は配合基準強度以上 | 2回／日(午前・午後)で、3本1組／回(材齢28日)。 | | |
| | | | 温度測定(コンクリート) | 温度計による。 | | 2回／日(午前・午後)以上 | | |
| | | | 現場密度の測定 | RI水分密度計 | 基準密度の95.5%以上。 | 40mに1回(横断方向に3箇所) | | |
| | | | コアによる密度測定 | 舗装調査・試験法便覧[3]-300 | | 1,000m ² に1個の割合でコアーを採取して測定 | | |
| その他 | | 必須 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 表層・基層 表乾密度:2.45g/cm ³ 以上 吸水率 :3.0%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 粘土、粘土塊量:0.25%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 粗骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-45 | 細長、あるいは偏平な石片:10%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | フィラーの粒度試験 | JIS A 5008 | 便覧3-3-17による | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | その他 | フィラーの水分試験 | JIS A 5008 | 1%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 30%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 損失量:12%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 軟石量:5%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 針入度試験 | JIS K 2207 | 15~30(1/10mm) | 施工前、材料変更時 | ・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 | ○ |
| | | | 軟化点試験 | JIS K 2207 | 58~68°C | 施工前、材料変更時 | ・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 | ○ |
| | | | 伸度試験 | JIS K 2207 | 10cm以上(25°C) | 施工前、材料変更時 | ・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------|------|---------------------|-----------------------|--|--|------------------------|---|-------------|
| ブランプト | | | トルエン可溶分試験 | JIS K 2207 | 86~91% | 施工前、材料変更時 | ・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 | ○ |
| | | | 引火点試験 | JIS K 2265 | 240°C以上 | 施工前、材料変更時 | ・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 | ○ |
| | | | 蒸発質量変化率試験 | JIS K 2207 | 0.5%以下 | 施工前、材料変更時 | ・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 | ○ |
| | | | 密度試験 | JIS K 2207 | 1.07~1.13g/cm ³ | 施工前、材料変更時 | ・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 | ○ |
| | 必須 | 貫入試験40°C | 舗装調査・試験法 便覧[3]-315 | 貫入量(40°C)目標値 表層:1~4mm 基層:1~6mm | 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 | | | ○ |
| | | リュエル流動性試験 240°C | 舗装調査・試験法 便覧[3]-320 | 3~20秒(目標値) | 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 | | | ○ |
| | | ホイールトラッキング試験 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-39 | 300以上 | 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 | | | ○ |
| | | 曲げ試験 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-69 | 破断ひずみ(-10°C、50mm/min) 8.0×10 ³ 以上 | 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 | | | ○ |
| | | 粒度(2.36mmフライ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-14 | 2.36mmふるい:±12%以内基準粒度 | ・抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められたとき。 ・印字記録の場合:全数 | | | ○ |
| | | 粒度(75μmフライ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-14 | 75μmふるい:±5%以内基準粒度 | ・抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められたとき。 ・印字記録の場合:全数 | | | ○ |
| | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-238 | アスファルト量:±0.9%以内 | ・抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められたとき。 ・印字記録の場合:全数 | | | ○ |
| | 舗設現場 | 温度測定(アスファルト・骨材・混合物) | 温度計による。 | アスファルト:220°C以下 石粉:常温~150°C | 随時 | | | ○ |
| | | 温度測定(初転圧前) | 温度計による。 | | 随時 | 測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回) | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---|---------|---------|-----------------------------------|--|--|---|--|-------------|
| 1 1 路床 安 定 処 理 工 | 材 料 | 必 須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | | |
| | | | CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-155,[4]-158 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | | |
| | 施工 | 必 須 | 現場密度の測定 ※右試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径≤53mm: 砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径>53mm: 舗装調査・試験法便覧[4]-185 突砂法 | 設計図書による | 500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |
| | | | RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案) | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 | 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。 | ・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | |
| | | | TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領 | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路体路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。 2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として扱うものとする。 | | | |
| | | | ブルーフローリング | 舗装調査・試験法便覧[4]-210 | 路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。 | ・モニタリングのための試験である。 ・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つフローラやトラック等を用いるものとする。 | | |
| | その 他 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 延長40mにつき1箇所の割で行う。 | ・モニタリングのための試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | | |
| | | 現場CBR試験 | JIS A 1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。 | モニタリングのための試験である。 | | |
| | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。 | モニタリングのための試験である。 | | |
| | | たわみ量 | 舗装調査・試験法便覧[1]-227 | 設計図書による。 | ブルーフローリングでの不良箇所について実施 | モニタリングのための試験である。 | | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|---|---|---|---|--|-------------|
| 1 2 表層安定処理工 (表層混合処理) | 材料 施工 | その他 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | 配合を定めるための試験である。 | |
| | | 必須 | 現場密度の測定 ※右試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径≤53mm:砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径>53mm:舗装調査・試験法便覧[4]-185 突砂法 RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案) | 設計図書による 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 | 500m ³ につき1回の割合で行う。 但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。 | ・左記の規格値を満たしても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 ・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |
| | | TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領(案) | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたこを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたこを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路体路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として扱うものとする。 | | | |
| | | ブルーフローリング | 舗装調査・試験法便覧[4]-210 | 沈下が認められた場合は、その箇所においてベンガルマンビーム等によるたわみ量測定を行うものとする。 | 路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。 | ・モニタリングのための試験である。 ・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | | |
| | その他 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。 | モニタリングのための試験である。 | | |
| | | 現場CBR試験 | JIS A 1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。 | モニタリングのための試験である。 | | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------------------------|----|------|-----------------|------------------------------------|---|---|--|-------------|
| 1 3 固 結 工 | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。 | モニタリングのための試験である。 | |
| | | | たわみ量 | 舗装調査・試験法便覧[1]-227 | 設計図書による。 | ブルーフローリングでの不良箇所について実施 | モニタリングのための試験である。 | |
| | 材料 | 必須 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 設計図書による。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したもの | 当初及び土質の変化したとき。 | 配合を定めるための試験である | |
| | | | ゲルタイム試験 | | | 当初及び土質の変化したとき | 配合を定めるための試験である | |
| 1 4 ア ン カ ー 工 | 施工 | 必須 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 ②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したもの。 | 改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるごとに1本追加する。試験は1本の改良体について、上、中、下それぞれ1回、計3回とする。ただし、1本の改良体で設計強度を変えている場合は、各設計強度毎に3回とする。現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は監督員の指示による。 | | |
| 1 4 ア ン カ ー 工 | 施工 | 必須 | モルタルの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 設計図書による。 | 2回(午前・午後)／日 | | |
| | | | モルタルのフロー値試験 | JIS R 5201 | 設計図書による。 | 練りませ開始前に試験は2回行い、その平均値をフロー値とする。 | | |
| | | | 適正試験(多サイクル確認試験) | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説(JGS4101-2012) | 設計アンカーワークに対して十分安全であること。 | ・施工数量の5%かつ3本以上。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。 | 但し、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。 | |
| | | | 適正試験(1サイクル確認試験) | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説(JGS4101-2012) | 設計アンカーワークに対して十分安全であること。 | ・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除くすべて。 ・初期荷重は計画荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで載荷した後、初期荷重まで除荷する1サイクル方式とする。 | 但し、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。 | |
| | | | その他他の確認試験 | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説(JGS4101-2012) | 所定の緊張力が導入されていること。 | | ・定着時緊張力確認試験 ・残存引張力確認試験 ・リフトオンテスト 等があり、多サイクル確認試験後、1サイクル確認試験の試験結果をもとに、監督員と協議し行う必要性の有無を判断する。 | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------------|----|-----------------------------------|---|---|---|---|----|-------------|
| 1 5 補強土壁工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化時。 | | |
| | | | 外観検査(ストリップ、鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等) | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 同左 | 同左 | | |
| | | | コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 同左 | 同左 | | ○ |
| | | | 土の粒度試験 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 同左 | 設計図書による。 | | |
| 施工 | 必須 | 現場密度の測定 ※右試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径≤53mm: 砂置換法 JIS A 1214 最大粒径>53mm: 舗装調査・試験法 便覧[4]-185 突砂法 | 次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)もしくは90%以上(締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法) ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法(例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合)に適用する。 または、設計図書による。 | 500m ³ につき1回の割合で行う。 但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | | | |
| | | | RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案) | 次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の97%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)もしくは92%以上(締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法)。 ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法(例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合)に適用する。 又は、設計図書による。 | 路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合は、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。 | ・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていない場合、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | |

| 面積(m ²) | 0~500 | 500~1000 | 1000~2000 |
|---------------------|-------|----------|-----------|
| 測定点数 | 5 | 10 | 15 |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------|----------|------|--------------|--|---|---|---|-------------|
| | | | | TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領 | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路体路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。2,000m ² 以上の場合は、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として扱うものとする。 | | |
| 1 6 吹付工 | 材料 必須 | | アルカリ骨材反応対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78 | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中 1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | その他 | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶乾密度:2.5以上 細骨材の吸水率:3.5%以下 粗骨材の吸水率:3.0%以下 (碎砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格については摘要を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | JIS A 5005 (碎砂及び碎石) JIS A 5011-1 (高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H) | ○ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 碎石 3.0%以下(ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 碎砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) 碎砂(粘土、シルト等を含まない場合) 7.0%(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ○ |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------------------------|----|------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|
| 製造 (プラ ント) | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材:1.0%以下 粗骨材:0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 A 5005 | 細骨材:10%以下 粗骨材:12%以下 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合: JIS A 5308付属書3C | 懸濁物質の量:2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量:1g/l以下 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | 上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用することを示す資料による確認を行う。 | ○ |
| | | | 回収水の場合: JIS A 5308付属書3C | | 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ |
| | | 必須 | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | |
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による | 1回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | |
| | | その他 | 計量設備の計量精度 | | 水:±1%以内 セメント:±1%以内 骨材:±3%以内 混和材:±2%以内(高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤:±3%以内 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 | ・レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 ・急結剤は適用外 | ○ |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|-----|----------------|-----------------------------------|--|--|---|--|-------------|
| | | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 - コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 - コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度平均値からの差:7.5%以下 空気量平均値からの差:10%以下 スランプ平均値からの差:15%以下 公称容量の1/2の場合 - コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 - コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | ○ |
| | | | 連続ミキサの場合: 土木学会規準 JSCE-I 502 | | コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度差:7.5%以下 空気量差:1%以下 スランプ差:3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・小規模工種で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 | ○ |
| 施工 | その他 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502,503)または設計図書の規定により行う。 ・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ以上)函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | |
| | | スランプ試験(モルタル除く) | JIS A 1101 | | スランプ5cm以上8cm未満:許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下:許容差±2.5cm | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種については、塩化物総量規制の項目を参照 | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------------------|----|------|---------------|--|--|---|--|-------------|
| 1 7 現場吹付法枠工 | 材料 | 必須 | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 土木学会規準JSCE F561-2005 | 3本の強度の平均値が材齢28日で設計強度以上とする。 | 吹付1日につき1回行う。なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリート(モルタル)を吹付け、現場で28日養生し、直径50mmのコアを切りキャッピングを行う。原則として1回に3本とする。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種については、塩化物総量規制の項目を参照 | |
| | | その他 | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%(許容差) | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種については、塩化物総量規制の項目を参照 | |
| | | その他 | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | | |
| 1 7 現場吹付法枠工 | 材料 | 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中 1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | その他 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | その他 | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶乾密度:2.5以上 細骨材の吸水率:3.5%以下 粗骨材の吸水率:3.0%以下 (碎砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格については摘要を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | JIS A 5005 (コンクリート用碎砂及び碎石) JIS A 5011-1 (高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H) | ○ |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|-------------|
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 | 粗骨材 碎石 3.0%以下(ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 碎砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) 碎砂(粘土、シルト等を含まない場合) 7.0%(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ○ |
| | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材:1.0%以下 粗骨材:0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材:10%以下 粗骨材:12%以下 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合: JIS A 5308付属書C | 懸濁物質の量:2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量:1g/l以下 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | 上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用することを示す資料による確認を行う。 | ○ |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|-----|-----------------------------------|--|--|--|---|----|-------------|
| | | | 回収水の場合: JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ | |
| 製造 | 必須 | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ | |
| | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による | 1回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ | |
| | その他 | 計量設備の計量精度 | | 水:±1%以内 セメント:±1%以内 骨材:±3%以内 混和材:±2%以内(高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤:±3%以内 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 | ・レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 | ○ | |
| | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度平均値からの差:7.5%以下 空気量平均値からの差:10%以下 スランプ平均値からの差:15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | ○ | |
| | | 連続ミキサの場合: 土木学会規準 JSCE-I 502 | | コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度差:7.5%以下 空気量差:1%以下 スランプ差:3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・小規模工種で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 | ○ | |
| 施工 | その他 | スランプ試験(モルタル除く) | JIS A 1101 | スランプ5cm以上8cm未満:許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下:許容差±2.5cm | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----------------|--------|------|---------------|--|---------------------------|--|---|-------------|
| 河1 川8 土工 | 必 須 | 必須 | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1107 JIS A 1108 土木学会規準JSCE F561-2005 | 設計図書による | 1回6本 吹付1日につき1回行う。 なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリート(モルタル)を吹付け、現場で7日間および28日間放置後、φ5cmのコアーを切り取りキャッピングを行う。1回に6本(Φ7…3本、Φ28…3本、)とする。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種については、スランプ試験の項目を参照 | |
| | | その他 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種については、スランプ試験の項目を参照 | |
| | | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%(許容差) | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種については、スランプ試験の項目を参照 | |
| | | | ロックボルトの引き抜き試験 | 参考資料「ロックボルトの引き抜き試験」による | 引き抜き耐力の80%程度以上 | 設計図書による | | |
| | | | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | | |
| | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | その他 | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 設計図書による。 | 必要に応じて。 | | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---------------------|-------|----------|-----------|------|---|
| | | | 土の三軸圧縮試験 | 地盤材料試験の方 法と解説 | 設計図書による。 | 必要に応じて。 | | | | | | | |
| | | | 土の圧密試験 | JIS A 1217 | 設計図書による。 | 必要に応じて。 | | | | | | | |
| | | | 土のせん断試験 | 地盤材料試験の方 法と解説 | 設計図書による。 | 必要に応じて。 | | | | | | | |
| | | | 土の透水試験 | JIS A 1218 | 設計図書による。 | 必要に応じて。 | | | | | | | |
| 施工 | 必須 | | 現場密度の測定 ※右試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径 \leq 53mm: 砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径 $>$ 53mm: 舗装調査・試験法便覧[4]-185 突砂法 | 最大乾燥密度の90%以上。 ただし、上記により難い場合は、飽和度または空気間隙率の規定によることができます。 【砂質土(25% \leq 75 μ mふるい通過分<50%)】 空気間隙率VaがVa \leq 15% 【粘性土(50% \leq 75 μ mふるい通過分)】 飽和度Srが85% \leq Sr \leq 95%または空気間隙率Vaが2% \leq Va \leq 10% 又は設計図書に示された値。 | 築堤は、1,000m ³ に1回の割合、または堤体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値で判定を行う | ・左記の規格値を満たしても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | | | | | |
| | | | RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案) | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の92%以上。 ただし、上記により難い場合は、飽和度または空気間隙率の規定によることができます。 【砂質土(25% \leq 75 μ mふるい通過分<50%)】 空気間隙率VaがVa \leq 15% 【粘性土(50% \leq 75 μ mふるい通過分)】 飽和度Srが85% \leq Sr \leq 95%または空気間隙率Vaが2% \leq Va \leq 10% 又は、設計図書による。 | 築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。 | ・最大粒径 $<$ 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>面積(m²)</th> <th>0~500</th> <th>500~1000</th> <th>1000~2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測定点数</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> | 面積(m ²) | 0~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 測定点数 | 5 |
| 面積(m ²) | 0~500 | 500~1000 | 1000~2000 | | | | | | | | | | |
| 測定点数 | 5 | 10 | 15 | | | | | | | | | | |
| TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領 | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路体路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として扱うものとする。 | | | | | | | | | | | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|---|---|-------------|
| | | その他の 他 | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 含水比の変化が認められたとき。 | モニタリングのための試験である。 | |
| | | | コーン指数の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[1]-216 | 設計図書による。 | トライカビリティが悪いとき。 | モニタリングのための試験である。 | |
| 1 9 砂 防 土 工 | 材料 施工 | 必須 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化時。 | | |
| | | | 現場密度の測定 ※右試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径≤53mm: 砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径>53mm: 舗装調査・試験法 便覧[4]-185 突砂法 | 最大乾燥密度の85%以上。 又は設計図書に示された値。 | 1,00m ³ に1回の割合、または堤体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。 | ・左記の規格値を満たしても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |
| | | | RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案) | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 | 築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。 | ・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | |
| 道 2 路 0 土 工 | 材料 CBR試験(路床) | 必須 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路体路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがれることはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として扱うものとする。 | | |
| | | | CBR試験(路床) | JIS A 1211 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。(材料が岩碎の場合は除く)。 但し、法面、路肩部の土量は除く。 | | |
| | | | | | | 当初及び土質の変化した時。(材料が岩碎の場合は除く) | | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|------------|---------|---------------|-----------------------------------|--|---|---|----|-------------|
| 20 道路土工 | その 他 | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | ・路体: 当初及び土質の変化した時。 ・路床: 含水比の変化が認められた時。 | | | |
| | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | | 土の三軸圧縮試験 | 地盤材料試験の方 法と解説 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | | 土の圧密試験 | JIS A 1217 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | | 土のせん断試験 | 地盤材料試験の方 法と解説 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | | 土の透水試験 | JIS A 1218 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 ※右試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径≤53mm: 砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径>53mm: 舗装調査・試験法 便覧[4]-185 突砂法 | 【砂質土】 ・路体: 次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の90%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)。 ・路床及び構造物取付け部: 次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)もしくは90%以上(締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法)ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法(例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合)に適用する。 【粘性土】 ・路体: 自然含水比またはトラフィカビリティーが確保できる含水比において、空気間隙率Vaが2%≤Va≤10%または飽和度Srが85%≤Sr≤95%。 ・路床及び構造物取付け部: トラフィカビリティーが確保できる含水比において、空気間隙率Vaが2%≤Va≤8%ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準を適用することができる。 その他、設計図書による。 | 路体の場合、1,000m ³ につき1回の割合で行う。但し、5,000m ³ 未満の工事は、1工事当たり3回以上。 路床及び構造物取付け部の場合、500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|---|---|---|-------------|----------|-----------|------|---|----|----|--|--|
| | | | | RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案) | <p>【砂質土】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路体:次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の92%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)。 ・路床及び構造物取付け部:次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の97%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)もしくは92%以上(締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法)。ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法(例えば標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合)に適用する。 <p>【粘性土】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路体、路床及び構造物取付け部:自然含水比またはラフィカビリティーが確保できる含水比において、1管理単位の現場空気間隙率の平均値が8%以下。ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準を適用することができる。又は、設計図書による。 | <p>路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m²を標準とし、1日の施工面積が2,000m²以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>面積(m²)</th> <th>0~500</th> <th>500~1000</th> <th>1000~2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測定点数</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> | 面積(m ²) | 0~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 測定点数 | 5 | 10 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |
| 面積(m ²) | 0~500 | 500~1000 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | | | |
| 測定点数 | 5 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領 | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路体路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m²を標準とする。2,000m²以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として扱うものとする。 | | | | | | | | | | |
| | | | ブルーフローリング | 舗装調査・試験法便覧[4]-210 | | 路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。 但し、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除く。 | <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングのための試験である。 ・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | | | | | | | | | |

!基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------|----|------|----------|----------------------------------|--------------------------|---|---|-------------|
| 2 1 捨石工 | 施工 | 必須 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 各車線ごとに延長40mについて1箇所の割で行う。 | ・モニタリングのための試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| | | | 現場CBR試験 | JIS A 1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長40mについて1回の割で行う。 | モニタリングのための試験である。 | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 路体の場合、1,000m ³ につき1回の割合で行う。ただし、5,000m ³ 未満の工事は、1工事当たり3回以上。 路床の場合、500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。 | モニタリングのための試験である。 | |
| | | | コーン指数の測定 | 舗装調査・試験法便覧[1]-216 | 設計図書による。 | 必要に応じて実施。 (例)トライカビリティが悪いとき。 | モニタリングのための試験である。 | |
| | | | たわみ量 | 舗装調査・試験法便覧[1]-227 (ベンゲルマンビーム) | 設計図書による。 | ブルーフローリングでの不良箇所について実施 | モニタリングのための試験である。 | |
| | | | 岩石の見掛け比重 | JIS A 5006 | 設計図書による。 | 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 | 500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 参考値: ・硬石:約2.7~2.5g/cm ³ ・準硬石:約2.5~2g/cm ³ ・軟石:約2g/cm ³ 未満 | ○ |
| | | | 岩石の吸水率 | JIS A 5006 | 設計図書による。 | 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 | 500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 参考値: ・硬石:5%未満 ・準硬石:5%以上15%未満 ・軟石:15%以上 | ○ |
| | | | 岩石の圧縮強さ | JIS A 5006 | 設計図書による。 | 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 | 500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 参考値: ・硬石:4903N/cm ² 以上 ・準硬石:980.66N/cm ² 以上 4903N/cm ² 未満 ・軟石:980.66N/cm ² 未満 | ○ |
| | | その他 | 岩石の形状 | JIS A 5006 | うすっぺらなもの、細長いものであってはならない。 | 5,000m ³ につき1回の割で行う。 但し、5,000m ³ 以下のものは1工事2回実施する。 | 500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------------------|----|------|--------------------|--|--|--|---|-------------|
| 2 2 コンクリートダム | 材料 | 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中 1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | その他 | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶乾密度:2.5以上 吸水率:2007年制定コンクリート標準示方書ダムコンクリート編による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | JIS A 5005 (コンクリート用碎砂及び碎石) JIS A 5011-1 (高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材) | ○ |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 | 粗骨材:1.0%以下(ただし、碎石で失われるものが碎石粉の場合は1.5%以下) 細骨材:5.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下、碎砂で) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ○ |
| | | | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 軟石量:5%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材:1.0%以下 粗骨材:0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材:10%以下 粗骨材:12%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 40%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | 材料 | その他 | | | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------------|-----|------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| 製造 (プラント) | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合: JIS A 5308付属書C | 懸濁物質の量:2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量:1g/l以下 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | 上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用することを示す資料による確認を行う。 | ○ |
| | | | | | 回収水の場合: JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | ○ |
| | その他 | | 計量設備の計量精度 | | 水:±1%以内 セメント:±1%以内 骨材:±3%以内 混和材:±2%以内(高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤:±3%以内 | 設計図書による。 | レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 | ○ |
| | | | | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度平均値からの差:7.5%以下 空気量平均値からの差:10%以下 スランプ平均値からの差:15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 | 工事開始前及び工事中1回/6ヶ月以上。 |
| | | | 連続ミキサの場合: 土木学会規準 JSCE-I 502 | | コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度差:7.5%以下 空気量差:1%以下 スランプ差:3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | | ○ |
| | | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|---------------|--|--|--|---|--------------------------|-------------|
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による | 1回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |
| 施工 | 必須 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502,503)または設計図書の規定により行う。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | | |
| | | スランプ試験 | JIS A 1101 | スランプ [°] 5cm以上8cm未満 : 許容差±1.5cm スランプ [°] 8cm以上18cm以下: 許容差±2.5cm | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | | |
| | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%(許容差) | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ・小規模工種で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 | | |
| | | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | (a)圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80%を1/20以上の確率で下回らない。 (b)圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以上の確率で下回らない。 | 1回3ヶ 1.1ブロック1リフトのコンクリート量 500m ³ 未満の場合1ブロック1リフト当り1回の割で行う。なお、1ブロック1リフトのコンクリート量が150m ³ 以下の場合及び数種のコンクリート配合から構成される場合は監督員と協議するものとする。 | ・小規模工種で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--|-----|------|-----------------|--|--|--|--|-------------|
| ～2 N 3 A T 覆 M 工 （） C ン ク リ ー ト | その他 | | | | | <p>2.1ブロック1リフトコンクリート量500m³以上の場合1ブロック1リフト当たり2回の割で行う。なお、数種のコンクリート配合から構成される場合は監督員と協議するものとする。</p> <p>3.ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンクリートは、打設日1日につき2回の割で行う。</p> <p>4.上記に示す基準は、コンクリートの品質が安定した場合の標準を示すものであり、打ち込み初期段階においては、2～3時間に1回の割合で行う。</p> | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 温度測定(気温・コンクリート) | 温度計による。 | | 1回供試体作成時各ブロック打込み開始時終了時。 | | |
| | | | コンクリートの単位容積質量試験 | JIS A 1116 | 設計図書による | 1回2ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | 参考値:2.3t/m ³ 以上 | |
| | | | コンクリートの洗い分析試験 | JIS A 1112 | 設計図書による。 | 1回 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | | |
| | | | コンクリートのブリージング試験 | JIS A 1123 | 設計図書による。 | 1回1ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | | |
| | | | コンクリートの引張強度試験 | JIS A 1113 | 設計図書による。 | 1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | | |
| | | | コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | 設計図書による。 | 1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | | |
| | | | アルカリ骨材反応対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中 1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021 | 絶乾密度:2.5以上 細骨材の吸水率:3.5%以下 粗骨材の吸水率:3.0%以下 (碎砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格については摘要を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | JIS A 5005 (コンクリート用碎砂及び碎石) JIS A 5011-1 (高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H) | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|------|--------------------|--|--|--|---|-------------|
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 JIS A 5005 | 40%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5306 | 粗骨材:1.0%以下 細骨材:コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下(碎砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下) 粗骨材 碎石 3.0%以下(ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 碎砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) 碎砂(粘土、シルト等を含まない場合) 7.0%(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ○ |
| | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材:1.0%以下 粗骨材:0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 A 5005 | JIS 細骨材:10%以下 粗骨材:12%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------------|-----|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|---|----|-------------|
| 製造 (プラント) | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合: JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量:2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量:1g/l以下 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | 上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用することを示す資料による確認を行う。 | ○ | ○ |
| | | | | | | | | |
| | その他 | 計量設備の計量精度 | 回収水の場合: JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。 | その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ | ○ |
| | | | | | | | | |
| | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603 | 水:±1%以内 セメント:±1%以内 骨材:±3%以内 混和材:±2%以内(高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤:±3%以内 コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度平均値からの差:7.5%以下 空気量平均値からの差:10%以下 スランプ平均値からの差:15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 | ・レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 | ○ | ○ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 連続ミキサの場合: 土木学会規準 JSCE-I 502 | | コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度差:7.5%以下 空気量差:1%以下 スランプ差:3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・小規模工種で1工種当たりの総使用量が15m ³ 未満の場合は1工種あたり1回以上の試験。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができます。 | ○ | ○ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ | ○ |
| | | | | | | | | |
| | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による | 1回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ | ○ |
| | | | | | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|---------------|--|--|---|------|----|-------------|
| 施工 | 必須 | スランプ試験 | JIS A 1101 | スランプ [°] 5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ [°] 8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | | |
| | | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値) | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。なお、テストピースは打設場所で採取し、1回につき6本(σ7…3本、σ28…3本)とする。 | | | |
| | | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | | | |
| | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%(許容差) | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------------------|-------|------------------|---|-----------|--|---|----|-------------|
| 2 4 吹付けコンクリート(NATM) | その他 | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | | | |
| | | コンクリートの洗い分析試験 | JIS A 1112 | 設計図書による。 | 1回 品質に異常が認められた場合に行う。 | | | |
| | 施工後試験 | 必須 | ひびわれ調査 | スケールによる測定 | 0.2mm | 本数 総延長 最大ひびわれ幅等 | | |
| | | テストハンマーによる強度推定調査 | JSCE-G 504 | 設計基準強度 | 強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3カ所の調査を実施。また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5ヶ所実施。 材齢28日～91日の間に試験を行う。 | 再調査の平均強度が、所定の強度が得られない場合、もしくは1カ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、コアによる強度試験を行う。 工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は監督職員と協議するものとする。 | | |
| | その他 | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計基準強度 | 所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。 | コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を行う。 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは1カ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、監督職員と協議するものとする。 | | |
| 材料 | 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中 1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | | ○ |
| | その他 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 設計図書による。 | 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 | | | ○ |
| | | 骨材の単位容積質量試験 | JIS A 1104 | 設計図書による。 | 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 | | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|------|------------------|--|--|---|---|-------------|
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 絶乾密度:2.5以上 細骨材の吸水率:3.5%以下 粗骨材の吸水率:3.0%以下 | 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 | | ○ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材:1.0%以下 細骨材:コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下(碎砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下) 粗骨材 碎石 3.0%以下(ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 碎砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) 碎砂(粘土、シルト等を含まない場合) 7.0%(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 | | ○ |
| | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材:1.0%以下 粗骨材:0.25%以下 | 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|------|-------------|--|--|---|--|---------------------------|
| | | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度平均値からの差:7.5%以下 空気量平均値からの差:10%以下 スランプ平均値からの差:15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差5%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | | ○ |
| | | | | | 連続ミキサの場合: 土木学会規準 JSCE-I 502 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差:0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度差:7.5%以下 空気量差:1%以下 スランプ差:3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ○ |
| | | | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 |
| | | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による | 1回/日以上。 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 |
| 施工 | 必須 | | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502,503)または設計図書の規定により行う。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--|-----|--------------|---------------|--|--|---|-------------------|-------------|
| 2 5 ～ ロ N ツ A ク T ボ M ル ～ ト | | | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 土木学会規準JSCE F561-2005 | 1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値) | トンネル施工長40m毎に1回 材齢7日、28日、(2×3=6供試体) なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリートを吹付け、現場で7日間および28日間放置後、Φ5cmのコアーを切り取りキャッピングを行う。1回に6本(Φ7…3本、Φ28…3本)とする。 | | |
| | | | スランプ試験 | JIS A 1101 | スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | |
| | | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%(許容差) | ・荷卸し時 1回/日かつ1日当たりの使用量が150m ³ を超える場合には150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | |
| | | | その他 | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | |
| 材料 | その他 | 外観検査(ロックボルト) | ・目視 ・寸法計測 | 設計図書による。 | 材質は製造会社の試験による。 | | | ○ |
| ～ ロ N ツ A ク T ボ M ル ～ ト | 施工 | 必須 | モルタルの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 設計図書による。 | 1)施工開始前に1回 2)施工中は、トンネル施工延長50mごとに1回 3)製造工場または品質の変更があるごとに1回 | | |
| | | | モルタルのフロー値試験 | JIS R 5201 | 設計図書による。 | 1)施工開始前に1回 2)施工中または必要な都度 3)製造工場または品質の変更があるごとに1回 | | |
| | | | ロックボルトの引抜き試験 | 参考資料「ロックボルトの引抜試験」による | 引抜き耐力の80%程度以上。 | 掘削の初期段階は20mごとに、その後は50mごとに実施、1断面当たり3本均等に行う(ただし、坑口部では両側壁各1本)。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-----------------------|----|------|-----------------|-----------------|--|-----------------|----|-------------|
| 2 6 路上再生路盤工 | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-5 | 修正CBR20%以上 | 施工前、材料変更時 | | |
| | | | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 舗装再生便覧 資表- 3.2.8路上再生路盤用素材の望ましい粒度範囲による。 | 当初及び材料の変化時 | | |
| | | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 当初及び材料の変化時 | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数P.I.:9以下 | 当初及び材料の変化時 | | |
| | | その他 | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------------------|----|------|----------------|--|--|---|--|-------------|
| 2 7 路上表層再生工 | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧[4]-185 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下ののみ適用できる | 基準密度の93%以上。 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 | <ul style="list-style-type: none"> ・締固め度は、個々の測定値が基準密度の93%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・1工事あたり3,000m²を超える場合は、10,000m²以下を1ロットとし、1ロットあたり10個(10孔)で測定する。 (例) 3,001～10,000m²:10個 10,001m²以上の場合、10,000m²毎に10個追加し、測定箇所が均等になるように設定すること。 例えは12,000m²の場合:6 000m²/1ロット毎に10個合計20個 なお、1工事あたり3,000m²以下の場合(維持工事を除く)は、1工事あたり3個(3孔)以上で測定する。 | | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-68 | 設計図書による。 | 当初及び材料の変化時 | | |
| | | | CAEの一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-69 | 設計図書による。 | 当初及び材料の変化時 | CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスファルト乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮試験を指す。 | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 1～2回／日 | | |
| | | | 旧アスファルト針入度 | JIS K 2207 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | |
| | | | 旧アスファルトの軟化点 | JIS K 2207 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | |
| | | | 既設表層混合物の密度試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-91 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | |
| | | | 既設表層混合物の最大比重試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-229 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------------------------|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--|-------------|
| 2 8 排水性舗装工・透水性舗装工 | | | 既設表層混合物のアスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-238 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | |
| | | | 既設表層混合物のふるい分け試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | |
| | | | 新規アスファルト混合物 | 「アスファルト舗装」に準じる。 | 同左 | 当初及び材料の変化時 | | ○ |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧[3]-91 | 基準密度の96%以上 X10 98%以上 X6 98%以上 X3 98.5%以上 | | 空隙率による管理でもよい。 | |
| | | | 温度測定 | 温度計による。 | 110°C以上 | 随時 | 測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回) | |
| | | | かきほぐし深さ | 「舗装再生便覧」付録-8に準じる。 | -0.7cm以内 | 1,000m ² 毎 | | |
| | その他 | 粒度(2.36mmフライ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 2.36mmふるい: ±12%以内 | 適宜 | | 目標値を設定した場合のみ実施する。 | |
| | | | 粒度(75 μ mフライ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 75 μ mふるい: ±5%以内 | 適宜 | 目標値を設定した場合のみ実施する。 | |
| | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-238 | アスファルト量: ±0.9%以内 | 適宜 | | 目標値を設定した場合のみ実施する。 | |
| | 材料 | 必須 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 「舗装施工便覧」3-3-2(3)による。 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 碎石・玉碎、製鋼スラグ(SS) 表乾比重: 2.45以上 吸水率: 3.0%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 粘土、粘土塊量: 0.25%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 粗骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-45 | 細長、あるいは扁平な石片: 10%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | フィラーの粒度試験 | JIS A 5008 | 「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | その他 | フィラーの水分試験 | JIS A 5008 | 1%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | フィラーの塑性指数試験 | JIS A 1205 | 4以下 | 施工前、材料変更時 | ・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ |
| | | | フィラーのフロー試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-65 | 50%以下 | 施工前、材料変更時 | ・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ |
| | | | 製鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-77 | 水浸膨張比: 2.0%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 碎石・玉碎、製鋼スラグ(SS): 30%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|-------------|
| アスファルト混合物 | アスファルト混合物 | アスファルト混合物 | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 損失量:12%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 軟石量:5%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 針入度試験 | JIS K 2207 | 40(1/10mm)以上 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 軟化点試験 | JIS K 2207 | 80.0°C以上 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 伸度試験 | JIS K 2207 | 50cm以上(15°C) | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 引火点試験 | JIS K 2265-1 JIS K 2265-2 JIS K 2265-3 JIS K 2265-4 | 260°C以上 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 薄膜加熱質量変化率 | JIS K 2207 | 0.6%以下 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 薄膜加熱針入度残留率 | JIS K 2207 | 65%以上 | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | タフネス・テナシティ試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-244 | タフネス 20N・m | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| | | | 密度試験 | JIS K 2207 | | 施工前、材料変更時 | 注1 | ○ |
| ブランケット | 必須 | 必須 | 粒度(2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 2.36mmふるい: ±12%以内基準粒度 | 抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は随時および異常が認められたとき。 印字記録の場合:全数 | 注1 | ○ |
| | | | 粒度(75 μ mフルイ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 75 μ mふるい: ±5%以内基準粒度 | 抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は随時および異常が認められたとき。 印字記録の場合:全数 | 注1 | ○ |
| | | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧[4]-238 | アスファルト量: ±0.9%以内 | 抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は随時および異常が認められたとき。 印字記録の場合:全数 | 注1 | ○ |
| | | | 温度測定(アスファルト・骨材・混合物) | 温度計による。 | 配合設計で決定した混合温度。 | 随時 | 注1 | ○ |
| その他 | その他 | その他 | 水侵ホールトラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-57 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | アスファルト混合物の耐剥離性の確認 注1 | ○ |
| | | | ホールトラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-39 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | アスファルト混合物の耐流動性の確認 注1 | ○ |
| | | | ラベリング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-17 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | アスファルト混合物の耐磨耗性の確認 | ○ |
| | | | カンタプロ試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-111 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の確認 注1 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|------|----|------------|-----------------------|--|-------------------------|---|------------------------|-------------|
| 舗設現場 | 必須 | 温度測定(初転圧前) | 温度計による。 | | | 随時 | 測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回) | |
| | | 現場透水試験 | 舗装調査・試験法 便覧[1]-122 | X ₁₀ 1000mL/15sec以上 X ₁₀ 300mL/15sec以上(歩道箇所) | 1,000m ² ごと。 | | | |
| | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-97 | 基準密度の94%以上。 X ₁₀ 96%以上 X ₆ 96%以上 X ₃ 96.5%以上 ただし、歩道の基準密度については、設計図書による。設計図書に明記なき場合、基準密度の90%以上。 | | ・締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10個の測定値の平均値X ₁₀ が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X ₃ が規格値を満足するものとするが、X ₃ が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X ₆ が規格値を満足していればよい。 ・1工事あたり3,000m ² を超える場合は、10,000m ² 以下を1ロットとし、1ロットあたり10個(10孔)で測定する。 (例) 3,001～10,000m ² :10個 10,001m ² 以上の場合、 10,000m ² 毎に10個追加し、測定箇所が均等になるように設定すること。 例えば12,000m ² の場合:6,000m ² /1ロット毎に10個、合計20個 なお、1工事あたり3,000m ² 以下の場合(維持工事を除く)は、1工事あたり3個(3孔)以上で測定する。 | | |
| | | 外観検査(混合物) | 目視 | | | 随時 | | |
| | | | | | | | | |

注1:事前審査認定品は、認定書の提出による。認定品以外の場合は、材料の成績表は配合設計に添付する。

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|----|---|
| 装ノ2 工ト9 再 生 舗ラ | 材 料 | 必 須 | 再生骨材 アスファルト抽出後の骨材粒度 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-14 | | 再生骨材使用量500tごとに1回。 | 注1 | ○ |
| | | | 再生骨材 旧アスファルト含有量 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-238 | 3.8%以上 | 再生骨材使用量500tごとに1回。 | 注1 | ○ |
| | | | 再生骨材 旧アスファルト針入度 | マーシャル安定度 試験による再生骨材の旧アスファルト性状判定方法 | 20(1/10mm)以上(25℃) | 再生混合物製造日ごとに1回。 1日の再生骨材使用量が500tを超える場合は2回。 1日の再生骨材使用量が100t未満の場合は、再生骨材を使用しない日を除いて2日に1回とする。 | 注1 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------------|------|------|--------------------|-------------------|--|---|--|-------------|
| 29 プラント再生 舗装工 | | | 再生骨材 洗い試験で失われる量 | 舗装再生便覧 | 5%以下 | 再生骨材使用量500tごとに1回。 | 洗い試験で失われる量とは、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗前の75μmふるいにとどまるものと、水洗後の75μmふるいにとどまるものを気乾もしくは60℃以下の炉乾燥し、その質量の差からもとめる。 | ○ |
| | | | 再生アスファルト混合物 | JIS K 2207 | JIS K 2207石油アスファルト規格 | 2回以上及び材料の変化時 | | ○ |
| | プラント | 必須 | 粒度(2.36mmフライ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 2.36mmふるい: ±12%以内 再アス処理の場合、2.36mm: ±15%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧-2.9.5による。 | 抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められるとき。 <small>印字記録の場合:全数</small> | 注1 | ○ |
| | | | 粒度(75μmフライ) | 舗装調査・試験法便覧[2]-14 | 75μmふるい: ±5%以内 再アス処理の場合、75μm: ±6%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧-2.9.5による。 | 抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められるとき。 <small>印字記録の場合:全数</small> | 注1 | ○ |
| | | | 再生アスファルト量 | 舗装調査・試験法便覧[4]-238 | アスファルト量: ±0.9%以内 再アス処理の場合、アスファルト量: ±1.2%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧-2.9.5による。 | 抽出ふるい分け試験の場合:1~2回/日 定期的又は隨時および異常が認められるとき。 <small>印字記録の場合:全数</small> | 注1 | ○ |
| | | その他 | 水浸ホイールラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-57 | 設計図書による。 | 同左 | 耐水性の確認 | ○ |
| | | | ホイールラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-39 | 設計図書による。 | 同左 | 耐流動性の確認 | ○ |
| | | | ラベリング試験 | 舗装調査・試験法便覧[3]-17 | 設計図書による。 | 同左 | 耐磨耗性の確認 | ○ |
| | 舗設現場 | 必須 | 外観検査(混合物) | 目視 | | 隨時 | | |
| | | | 温度測定(初転圧前) | 温度計による。 | | 隨時 | 測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回) | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---|----|---------|------------------|--|---|--|--|-------------|
| 2 9 プ ラ ン ト 再 生 舗 装 工 | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧[3]-91 | 基準密度の94%以上。 X10 96%以上 X6 96%以上 X3 96.5%以上 歩道の基準密度については、設計図書による。設計図書に明記なき場合、基準密度の90%以上。 再アス処理の場合、基準密度の93%以上。 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以 | 定期的又は随時(右記摘要による)および異常が認められたとき、コアを採取して測定。 ※検査コアの密度測定は公的機関で測定し、管理コアの密度測定は公的機関又はプラント試験室で行うものとする。 尚、公的機関で密度測定した場合は、完成検査時の品質検査は省略できるものとする。 | ・但し、橋面舗装はコア採取しないでAs合材量(プラント出荷数量)と舗設面積及び厚さでの密度管理、または転圧回数による管理を行う。 ・道路維持作業で単価契約に係るものは省略することができる。 (コア採取頻度) 150m ² 未満 コアの抜き取りはしない 150～300m ² N=1 個 300～2000m ² N=3 個 2000m ² 以上 N=3 個+1000m ² につき1個 | | |
| 注1:事前審査認定品は、認定書の提出による。認定品以外の場合は、材料の成績表は配合設計に添付する。 | | | | | | | | |
| 3 0 ガ ス 切 断 工 | 施工 | 必須 | 表面粗さ | 目視 | 主要部材の最大表面粗さ:50 μm以下 二次部材の最大表面粗さ:100 μm以下(ただし、切削による場合は50 μm以 | | 最大表面あらさとは、JIS B 0601(2001)に規定する最大高さ粗さRZとする。 | |
| | | | ノッチ深さ | ・目視 ・計測 | 主要部材:ノッチがあつてはならない 二次部材:1mm以下 | | ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの深さを示す。 | |
| | | | スラグ | 目視 | 塊状のスラグが点在し、付着しているが、こん跡を残さず容易にはく離するもの。 | | | |
| | | | 上縁の溶け | 目視 | わずかに丸みをおびているが、滑らかな状態のもの。 | | | |
| | | その 他 | 平面度 | 目視 | 設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく) | | | |
| | | | ベベル精度 | 計測器による計測 | 設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく) | | | |
| | | | 真直度 | 計測器による計測 | 設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく) | | | |
| 3 1 溶 接 工 | 施工 | 必須 | 引張試験:開先溶接 | JIS Z 2241 | 引張強さが母材の規格値以上。 | 試験片の形状:JIS Z 3121 1号 試験片の個数:2 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接 図-17.4.1開先溶接施工試験方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------------------|----|----------------------------------|--|--|---|---|----|-------------|
| 3 1 溶接工 | | 型曲げ試験(19mm未満裏曲げ)(19mm以上側曲げ):開先溶接 | JIS Z 3122 | 亀裂が生じてはならない。ただし、亀裂の発生原因がプローホールあるいはスラグ巻き込みであることが確認され、かつ、亀裂の長さが3mm以下の場合は許容するものとする。 | 試験片の形状:JIS Z 3122 試験片の個数:2 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接 図-17.4.1開先溶接施工試験方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 衝撃試験:開先溶接 | JIS Z 2242 | 溶着金属および溶接熱影響部で母材の要求値以上(それぞれ3個の平均)。 | 試験片の形状:JIS Z2242 Vノッチ 試験片の採取位置:「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編18.4.4溶接 図-18.4.2衝撃試験片 試験片の個数:各部位につき3 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接 図-17.4.1開先溶接施工試験方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。 | | |
| | | マクロ試験:開先溶接 | JIS G 0553に準じる。 | 欠陥があつてはならない。 | 試験片の個数:1 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編15.3.3溶接 図-15.3.1グループ溶接施工試験方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。 | | |
| | | 非破壊試験・開先溶接 | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編18.4.6外部きず検査 18.4.7内部きず検査の規定による | 同左 | 試験片の個数:試験片継手全長 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接 図-17.4.1開先溶接施工試験方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。 (非破壊試験を行う者の資格) -磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に対応したJIS Z 2305(非破壊試験)-技術者の資格及び認証)に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 -放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル2以上の資格とする。 -超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル3の資格とする。 -手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル2以上の資格とする。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|----|------|------------------|--------------------------|---|--|--|-------------|
| | | | マクロ試験:すみ肉溶接 | JIS G 0553に準じる。 | 欠陥があつてはならない。 | 試験片の形状:「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編I-718.4.4溶接施工法 図-I718.4.3すみ肉溶接試験(マクロ試験)溶接方法および試験片の形状 試験片の個数:1 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編I-718.4.4溶接 図-I718.4.1開先溶接施工方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。 | |
| | | | 引張試験:スタッド溶接 | JIS Z 2241 | 降伏点は235N/mm ² 以上、引張強さは400～550N/mm ² 、伸びは20%以上とする。ただし溶接で切れてはいけない。 | 試験片の形状:JIS B 1198 試験片の個数:3 | なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。 | |
| | | | 曲げ試験:スタッド溶接 | JIS Z 3145 | 溶接部に亀裂を生じてはならない。 | 試験片の形状:JIS Z 3145 試験片の個数:3 | なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。 | |
| | | | 突合せ継手の内部欠陥に対する検査 | JIS Z 3104 JIS Z 3060 | 試験で検出されたきず寸法は、設計上許容される寸法以下でなければならぬ。 ただし、寸法によらず表面に開口した割れ等の面状きずはあつてはならない。 なお、放射線透過試験による場合において、板厚が25mm以下の試験の結果については、以下を満たす場合には合格としてよい。 ・引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104附属書4(透過写真によるきずの像の分類方法)に示す2類以上とする。 ・圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104附属書4(透過写真によるきずの像の分類方法)に示す3類以上とする。 | 放射線透過試験の場合はJIS Z 3104による。 超音波探傷試験(手探傷)の場合はJIS Z 3060による。 | ・「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編表-解18.4.5に各継手の強度等級を満たす上の内部きず寸法の許容値が示されている。 なお、表-解18.4.5に示されていない継手の内部きず寸法の許容値は、「鋼道路橋の疲労設計指針H14.3」が参考にできる。 (非破壊試験を行う者の資格) ・放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル2以上の資格とする。 ・超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル3の資格とする。 ・手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル2以上の資格とする。 | |
| | | | 外観検査(割れ) | ・目視 | あつてはならない。 | 検査体制、検査項目を明瞭にした上で目視検査をする。ただし、疑わしい場合は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を用いる。 | 磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に対応したJIS Z 2305(非破壊試験-技術者の資格及び認証)に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------------------|----|------|------------------|-------------------|--|--|--|-------------|
| 3 1 溶接工 | | | 外観形状検査(余盛高さ) | ・目視 ・ノギス等による計測 | 設計図書による。 設計図書に特に仕上げの指定のない開先溶接は、以下に示す範囲内の余盛りは仕上げなくてよい。余盛高さが以下に示す値を超える場合は、ビード形状、特に止端部を滑らかに仕上げるものとする。 ビード幅(B[mm])余盛高さ(h[mm]) B<15 : h≤3 15≤B<25 : h≤4 $25 \leq B \leq D$: $h \leq (1/25) \cdot D$ | 検査体制、検査項目を明瞭にした上で目視確認により、疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。 | | |
| | | | 外観形状検査(すみ肉溶接サイズ) | ・目視 ・ノギス等による計測 | すみ肉溶接のサイズおよびのど厚は、指定すみ肉サイズおよびのど厚を下回ってはならない。 ただし、1溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶接長さの10%までの範囲で、サイズおよびのど厚ともに-1.0mmの誤差を認めるものとする。 | 検査体制、検査項目を明瞭にした上で目視確認により、疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。 | | |
| | | | 外観形状検査(アンダーカット) | ・目視 ・ノギス等による計測 | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編18.4.6外部きず検査の規定による | 検査体制、検査項目を明瞭にした上で目視確認により、疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。 | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編表-解18.4.4に各継手の強度等級を満たすうえでのアンダーカットの許容値が示されている。表-解18.4.4に示されていない継手のアンダーカットの許容値は「鋼道路橋の疲労設計指針H14.3」が参考にできる。 | |
| | | | 外観検査(オーバーラップ) | ・目視 ・ノギス等による計測 | あってはならない。 | 検査体制、検査項目を明瞭にした上で目視検査する。 | | |
| | | | 外観形状検査(ビート表面の不整) | ・目視 ・ノギス等による計測 | ビート表面の凹凸は、ビート長さ25mmの範囲で3mm以下。 | 検査体制、検査項目を明瞭にした上で目視確認により、疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。 | | |
| | | | 外観形状検査(エクスタッド) | ・目視 ・ノギス等による計測 | ・余盛り形状の不整:余盛りは全周にわたり包围していなければならない。なお、余盛りは高さ1mm、幅0.5mm以上 ・クラックおよびスラグ巻込み:あってはならない。 ・アンダーカット:するどい切欠状のアンダーカットがあつてはならない。ただし、グラインダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるものは仕上げて合格とする。 ・スタッドジベルの仕上り高さ:(設計値±2mm)をこえてはならない。 | 検査体制、検査項目を明瞭にした上で目視確認により、疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---|----|------|----------------|-----------------|--------------------|--|---|-------------|
| | | その他 | ハンマー打撃試験 | ハンマー打撃 | われなどの欠陥を生じないものを合格。 | 外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルについて全数。 外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から1%について抜取り曲げ検査を行なうものとする。 | ・余盛が包围していないスタッドジベルは、その方向と反対に15°の角度まで曲げるものとする。 ・15°曲げても欠陥の生じないものは、元に戻すことなく、曲げたままにしておくものとする。 | |
| 3 2 (鋼 工 場 用 製 鋼 作 材 工) | 材料 | 必須 | 外観・規格 (主部材) | 現物照合、帳票、確認 | | 現物とミルシートの整合性が確認できること、規格、品質がミルシートで確認できること。 | | ○ |
| | | | 外観検査 (付属部材) | 目視及び計測 | JISによる | JISによる。 | | |
| | | | 機械試験 | JISによる | JISによる | JISによる | 対象とする材料は監督員と協議のうえ選定する。 | |
| 3 3 ネ ロ ツ ト プ 工 | 施工 | 必須 | 引抜確認試験 | ロープネット工 技術資料 | 設計耐力に対し、十分安全であること | 施工本数の5%もしくは最小本数3本 | 岩部アンカーのみに適用し、各規格毎に試験を実施する。 | |
| | | | 引張確認試験 | ロープネット工 技術資料 | 設計耐力に対し、十分安全であること | 1施工箇所に1回 | 土砂部アンカーのみに適用する。 | |

別表－1

| 無筋構造物 | 使用数量 (m ³) | 最小試験回数 | 第1回 | | 第2回 | 第3回 | 第(1)回 | | 第(2)回 | 第(3)回 |
|-------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 |
| 15以下 | 0 | — | — | — | — | — | | | | |
| 15~150 | 1 | — | 4週強度 | — | — | — | | | | |
| 150~450 | 3 | 1週強度 | 4週強度 | 4週強度 | 4週強度 | — | — | — | — | — |
| 450以上 | | 1週強度 | 4週強度 | 4週強度 | 4週強度 | 1週強度 | 4週強度 | 4週強度 | 4週強度 | 4週強度 |
| | | | | | | | | | | |
| 第1検査ロット (450m ³ 毎) | | | | | | 第2検査ロット (450m ³ 毎) | | | | |

| 鉄筋構造物 | 使用数量 (m ³) | 最小試験回数 | 第1回 | | 第2回 | | 第3回 | | 第(1)回 | | 第(2)回 | | 第(3)回 | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 | 供試体3個 |
| 15以下 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 15~150 | 1 | 1週強度 | 4週強度 | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 150~450 | 3 | 1週強度 | 4週強度 | 1週強度 | 4週強度 | 1週強度 | 4週強度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 450以上 | | 1週強度 | 4週強度 | 1週強度 | 4週強度 | 1週強度 | 4週強度 | 1週強度 | 4週強度 | 1週強度 | 4週強度 | 1週強度 | 4週強度 | 4週強度 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1検査ロット (450m ³ 毎) | | | | | | 第2検査ロット (450m ³ 毎) | | | | | | | | |

[参考資料]

ロックボルトの引抜試験

(1) 計測の目的

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。

(2) 計測の要領

ロックボルトの引抜試験方法に従って行う。

実施時期は施工後3日経過後とし、最大引抜荷重は10tonとする。

(3) 結果の報告

計測結果は図4-1の要領で整理して監督員に提出する。

(4) 試験後のボルトの処置

引抜試験の結果が荷重変位曲線図4-1のA領域に留まっている状態の場合には、試験後のボルトはそのままとし、これを補うボルトは打設しないものとする。

図のB領域に入る場合には、その他のボルトの状況を判断して施工が悪いと思われるものについては、試験したボルトを補うボルトを打設する。また地山条件によると思われる場合には地中変位や、ロックボルトの軸力分布等を勘案して、ロックボルトの設計を修正する。




図4-1 ロックボルト引抜試験

(ロックボルトの引抜試験方法)

この方法は ISRM の提案する方法に準拠したものである。

(International Society for rock Mechanics, Comission on Standardization of Laboratory and Field Tests, Committee on Field Tests Document No. 2, 1974)

(1) 引抜試験準備

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないように、図 4-2 のように反力プレートをボルト軸に直角にセットし、地山との間は早強石膏をはりつける。

(2) 引抜試験

引抜試験は、図 4-3 のようにセンターホールジャッキを用い、油圧ポンプで 1ton 毎の段階載荷を行って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読み取る。

(3) 全面接着式ボルトの場合の注意事項

(イ) 吹付コンクリートが施工されている時は、コンクリートを取りこわして岩盤面を露出させるか、あるいは、あらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリートの付着の影響を無くすよう布等を巻いて設置して試験を行うのが望ましい。ロックボルトに歪みゲージを貼付けて引抜試験の結果が得られている場合には、その結果を活用することにより、特に吹付けコンクリートを取り壊す必要がない場合もある。

(ロ) 反力は、ロックボルトの定着効果としてビラミッド形を考慮する場合には、できるだけ孔等は大きいものを用い、ボルト周辺岩盤壁面を拘束しないこと。

(ハ) ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づけること。




図 4-2 反力座の設置

図4-3 引抜試験概要図

